


Technická specifikace





PAR-KY®

THE NATURAL WOOD FLOOR



PARAMETRY LAMELY	
Plocha	0,229 m ²
Délka	1203 mm +/-1
Šířka	190 mm +/-0.15
Zámkový systém	UNICLIC
Ošetření zámku	

PARAMETRY BALENÍ	
Množství v balíku	2.514 m ²
Počet lamel v balení	11 lamel
Hmotnost balení	15,30 kg
Množství na paletě	150,84 m ²
Počet balení na paletě	60 balení
Rozměr a hmotnost palety	1040 x 1220 x 1230 mm 918 kg


KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	
Celková tloušťka	7,2 mm +/- 0.3
Tloušťka laku	75 micronů
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,5 mm +/- 0.1
Tloušťka HDF desky	6,0 mm
Protitah	Dýha
Měrná hmotnost HDF desky	> 1100 kg/m ³
Průměrná hmotnost HDF	900 – 950 kg/m ³
Odolnost proti vlhkosti	< 12% bobtnavost
Obsah formaldehydu	E1
Povrchová úprava	8 vrstev PU-PACR-UV
Oboustranná impregnace dýhy	 
Lesk 60°	20 gloss +/- 5
Odolnost proti škrábancům	> 3 kg
Adhese (ISO 2409)	Třída < 2
Odolnost proti otěru	> 3000 ot.
Záruka	
Zátěžové třídy	Silně namáhané bytové prostory a mírně namáhané komerční prostory 
Způsob pokládky	Plovoucí pokládky nebo celoplošné lepení (návod k pokládce: součást každého balení)
Žárová odolnost	Třída G dle normy NT FIRE 007

Technická specifikace




PARAMETRY LAMELY	
Plocha	0,146 m ²
Délka	1203 mm +/- 1
Šířka	122 mm +/- 0.15
Zámkový systém	UNICLIC
Mikrofáze	STANDARDNÍ: podélná mikrofáze 1mm x 1 KARTÁČOVANÉ: příčná i podélná mikrofáze 1mm x 1
Ošetření zámku	

PARAMETRY BALENÍ	
Množství v balíku	1,47 m ²
Počet lamel v balení	10 lamel
Hmotnost balení	13 kg
Množství na paletě	71,93 m ²
Počet balení na paletě	49 balení
Rozměr a hmotnost palety	1240 x 1000 x 5400 H 74 MM 637 KG




KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	
Celková tloušťka	8,3 mm +/- 0.2
Tloušťka laku	75 micronů
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,5 mm +/- 0.1
Tloušťka HDF desky	7,2 mm
Protitah	Dýha
Měrná hmotnost HDF desky	> 1100 kg/m ³
Průměrná hmotnost HDF	900 -950 kg/m ³
Odolnost proti vlhkosti	< 8% bobtnavost
Obsah formaldehydu	E1
Povrchová úprava Oboustranná impregnace dýhy	8 vrstev PU-PACR-UV 
Lesk 60° - STANDARDNÍ	20 gloss +/- 5
Lesk 60° - KARTÁČOVANÉ	10 gloss +/- 5 (olejovaný vzhled)
Odolnost proti škrábancům	> 3 kg
Odolnost proti otlaku (En 1534)	> 30N/ mm ²
Adhese (ISO 2409)	Třída < 2
Odolnost proti otěru	> 5000 ot.
Záruka	
Zátěžové třídy	Silně namáhané bytové komerční prostory a mírně namáhané komerční prostory 
Způsob pokládky	Plovoucí pokládky nebo celoplošné lepení (návod k pokládce: součást každého balení)
Žárová odolnost	Třída G dle normy NT FIRE 007

Technická specifikace



PARAMETRY LAMELY	
Plocha	0,216 m ²
Délka	1800 mm +/- 1
Šířka	120 mm +/- 0.15
Zámkový systém	UNICLIC (patented mechanical connection)
Mikrofáze	Příčná i podélná mikrofáze v barvě dřeviny 1mm x 1 mm
Ošetření zámku	

PARAMETRY BALENÍ	
Množství v balíku	1,296 m ²
Počet lamel v balení	6 lamel
Hmotnost balení	15,50 kg
Množství na paletě	90,72 m ²
Počet balení na paletě	70 balení
Rozměr a hmotnost palety	1810x900x1000 MM 1085 KG

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY	
Celková tloušťka	15 mm
Tloušťka laku	120 micronů
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,6 mm +/- 0.1
Tloušťka HDF desky	12 mm +/- 0.1
Protitah	2 mm korek
Měrná hmotnost HDF desky	1100 kg/m ³
Průměrná hmotnost HDF	850 kg/m ³
Odolnost proti vlhkosti	< 12% bobtnavost
Obsah formaldehydu	E1
Povrchová úprava Oboustranná impregnace dýhy	8 vrstev PU-PACR-UV 
Lesk	10 gloss +/-5 (mat) – vzhled olejované podlahy
Odolnost proti škrábancům	> 3 kg
Odolnost proti otlaku (En 1534)	> 30N/ mm ²
Adhese (ISO 2409)	Třída < 2
Odolnost proti otěru	> 5.000 rev
Záruka	
Zátěžové třídy	Silně namáhané bytové prostory a mírně namáhané komerční prostory 
Způsob pokládky	Plovoucí pokládka nebo celoplošné lepení (návod k pokládce: součást každého balení)
Žárová odolnost	Třída D dle normy EN13501