

TECHNICKÝ LIST GERFLOR TARALAY IMPRESSION



			COMPACT	COMFORT	UNI COMFORT
POPIS					
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00	3.35	3.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.70	0.65	0.65
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2635	2825	2300
Šířka role	EN 426	cm	200	200	200
Délka role	EN 426	bm	25	25	25
KLASIFIKACE					
Norma / Specifikace	-	-	EN 651	EN 651	EN 651
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34 – 43	34 – 42	34 - 42
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Skluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51 130	třída	R10	R10	R10
PROVEDENÍ					
Odolnost proti opotřebení	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Skupina otěruvzdornosti	EN 649	třída	T	T	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Odolnost (statické zatížení)	EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.20	≤ 0.20
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	8	19	17
Castor test, typ W	EN 425	-	OK	OK	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 – B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Protecsol ®	Protecsol ®	Protecsol ®
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	třída	OK	OK	OK
Antibakteriální složka	-	-	Sanosol ®	Sanosol ®	Sanosol ®
TVOC emise po 28 dnech	ISO 16000-6	ug/m ³	< 70	< 70	< 70
CE MARKING					
	EN 14041				